

T-300

טיט צמנטי מוכן לבנייה ופילוס שורה ראשונה

פרט ביצוע

הוראות שימוש

הכנת התשתית

- נקה והחלק היטב את משטח ההדבקה מבליטות, לכלוך, אבק, שומן וחלקים רופפים.
- לפני הנחת שורת הבולקים הראשונה יש לדאוג שכפי הבטון יהיו נקיים מכלוך, שומנים וכדו' היכולים להוות כשל בהתקשרות בין הטיט לבטון.

הכנת המוצר

- יש לשפוך כ-10 ליטר מים נקיים לדלי, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל מכנית עד קבלת עיסה אחידה, ללא גושים ובסמיכות המתאימה לעבודה.
- יש להמתין 2 דקות, לבצע ערבול קצר נוסף והחומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה - מערכת טרמודן

יש למרוח את החומר בעזרת כף בנאים בשכבה אחידה, או בהתאם למישוריות פני הרצפה. הנחת שורת הבולקים הראשונה ע"ג שכבת הטיט הטריה, וביצוע תיקונים מקומיים במידת הנדרש, עד קבלת גובה אחיד ומפולס של שורת הבולקים.

אופן ההשמה - ריצוף אריחים

- מרח את החומר בשכבה כפולה :
- שכבה ראשונה אחידה ומלאה בעובי של 10-60 מ"מ על גבי התשתית
- שכבה שניה דקה אחידה ומלאה על גבי גב אריח עד לכיסוי מלא.
- הנח את האריח - רטוב על רטוב, ע"י לחיצות ודפיקות קלות באמצעות כטיש גומי עד להגעה לפילוס הנדרש והשאר פוגות לפי הצורך.
- פוגות (מישקים) מומלץ להשתמש בספייסרים (צלבים מפלסטיק) בעובי 3-10 מ"מ ע"פ הצורך.



אחריות

אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות המפעל המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיונו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה של המפעל בשטח באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת.

בכל שאלה, יש להתייעץ עם נציג מחלקת ההדרכה של חברת טרמודן.

הערות ואזהרות

- אין להרטיב את המשטח ו/או את האריחים לפני ההדבקה.
- חובה לבצע את ההדבקות / הבניה רטוב על רטוב ובטרם הדבק התייבש (יצר כרום).
- תערובת דבק שהחלה להתייבש בדלי ו/או על התשתית - פסולה לשימוש. לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
- יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות ולפנות ליעוץ רפואי.
- יש להשתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן או במגן פנים מתאימים.

T-300

טיט צמנטי מוכן לבנייה ופילוס שורה ראשונה

מפרט מוצר

שימושים עיקריים

- מיועד לפילוס שורה ראשונה במערכת בלוק טרמולוק ע"ג תשתית רצפת בטון.
- מיועד לריצוף אריחים בבניה פרטית ובבניה רוויה על גבי בטון ו/או מצע מילוי סומסומית.
- מתאים לריצוף אריחי קרמיקה, גרניט פורצלן, טרצו, שיש ואבן טבעית.
- מתאים לשימושי פנים וחץ.

תקנים

- בעל תו תקן 6069, סימון MC1.
- בעל תו תקן ירוק
- מתאים לדרישות יישום ע"פ ת"י 1555 חלק 3

תכונות

- **גוון:** לבן
- **אריזה:** שק נייר במשקל 30 ק"ג, 64 שקים במשטח.
- **תצרוכת אופיינית:** 1.5 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- **טמפרטורת יישום:** 5-35 מעלות צלזיוס.
- **אחסון:** באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש.
- **חיי מדף:** 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון.

נתונים טכניים

- **הרכב:** חולות, מלאנים, צמנט, תוספים ופולימרים מובחרים.
- **זמן פתוח (תשתית):** 20 דקות.
- **זמן עבירות (סיר):** כ-60 דקות.
- **זמן ייבוש לדריכה:** 48 שעות - יומיים.
- **זמן ייבוש ליישום רובה:** 96 שעות - 4 ימים.
- **זמן ייבוש סופי:** 7 ימים.
- **חוזק הידבקות במשיכה לאחר 28 ימים:** גדול מ < 0.5 מגפ"ס באוויר במים ובבליה בחום.
- **חוזק בכפיפה לאחר 28 יום:** גדול מ < 5 מגפ"ס.
- **חוזק בלחיצה לאחר 28 ימים:** גדול מ < 16 מגפ"ס.

