

K-365

כוחלה - צמנטית בגוונים

פרט ביצוע

הוראות שימוש

הכנת התשתית

- יש לנקות היטב את הפוגות ולהימנע מהשארית דבק או טיט, לכלוך, אבק, שומן וחלקים רופפים בפוגה לפני יישום הכוחלה.
- יש לשפוך כ- 6 ליטר מים נקיים לכלי נקי, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק 25 ק"ג ולערבל מכאנית עד קבלת עיסה אחידה, ללא גושים ובסמיכות המתאימה לעבודה.
- יחס בין מים לחומר : 1 / 4** (1 חלק מים לכל 4 חלקי חומר). 6.25 ליטר מים לשק 25 ק"ג.
- להמתין כ- 3 דקות, על מנת לאפשר לחומרים הפעילים לעבוד, לערבב שוב והחומר מוכן לשימוש.
- יש למלא את הפוגות היטב, ע"י מאלג' גומי או בהזרקה (זילוף) יש לסיים את המילוי בדיוק בגובה פני האריח (או על פי הנחיית אדריכל) ולהשאיר מינימום שאריות לניקוי ע"ג האריחים.
- להמתין כ- 45 דקות לייבוש הראשוני ולנקות בניקוי יבש היטב את שאריות הכוחלה מהאריחים הניקוי יעשה ע"י סקוטש ברייט או ע"י מברשת פלדה או במלטשת (כמצויין בסעיף 6) אין לנקות ע"י שטיפה במים. בעת הניקוי יש לנקות את שטח פני האריחים ואין לפגוע בכוחלה הנמצאת בפוגות עצמן.
- יש להמתין כשעתיים לייבוש הסופי ולנקות את שאריות הכוחלה מעל פני האריחים ע"י ספוג לח/רטוב הניקוי הרטוב יעשה על גבי האריח ומבלי לפגוע בכוחלה הנמצאת בפוגות עצמן. ניתן לנקות את הכוחלה על ידי שיוף במלטשת ידנית עם נייר ליטוש גמיש בחיספוס על פי הנחיות טרמודן.
- הכוחלה מכילה צמנט על כן לאחר 24 שעות מהיישום חובה לבצע אשכרה (הרטבה במים) על מנת לקבל חוזק מקסימאלי, התקשות סופית ולמנוע היווצרות סדקים בפוגות.



הערות ואזהרות

- עקב ייצור מסדרות שונות, ייתכנו שינויים קלים בגוון ולכן חובה לבצע קטע התאמה קטן לחכות לייבוש סופי ולוודא שהגוון אכן מתאים ליישום.
 - אין ליישם על אבק! - לא למאכל!
 - במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.
- בכל שאלה, יש להתייעץ עם נציג מחלקת ההדרכה של חברת טרמודן.**

K-365

כוחלה - צמנטית בגוונים

מפרט מוצר

שימושים:

- מיועדת למילוי פוגות רחבות 10-25 מ"מ.
- מתאימה ליישום באבן נסורה, שיש טבעי, בריקים אבן ועוד.
- מתאימה ליישום בקירות בלבד לשימוש פנים וחוץ.

יתרונות ותכונות:

- מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
- עמידה בפני מים, אינה שוקעת ואינה מתכווצת.
- עמידה בפני קרינת שמש וקרני UV ושומרת על גוון אחיד.
- גוון: ע"פ קטלוג – 5 גוונים שונים.
- זמן פתוח (תשתית): כ- 30-45 דקות. - זמן עבדות (סיר): כשעתיים.
- זמן ייבוש סופי: 7 ימים.
- טמפרטורת יישום: 5c-35c (מעלות צלזיוס).
- אריזה: שקי ניר במשקל 25 ק"ג, 64 שקים במשטח.
- אחסון: באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש.
- חיי מדף: 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון.

צריכה אופינית:

- הצריכה משתנה בהתאם לגודל האריח ולעובי הפוגה
- חיכויים קטנים- (17*11 ס"מ) = 5 ק"ג למ"ר.
- חיכויים בינוניים- (23*23, 40*10 ס"מ) = 4 ק"ג למ"ר.
- חיכויים גדולים- (40*20, 50*23 ס"מ ומעלה) = 3 ק"ג למ"ר.

נתונים טכניים:

- תקינה: עומדת בדרישות תקן 1661, בהתאמה לתקן 1555 לחיפוי, ולתקנים 1872, 2378 לאבן.
- הרכב: צמנט, חולות, מלאנים, פולימרים, מוספים ואוקסידים מובחרים.
- משקל מרחבי אבקה: 1.4 ק"ג / לליטר. משקל מרחבי רטוב: 1.8 ק"ג / לליטר.
- חוזק הידבקות לתשתית: גדול מ-0.5 מגפ"ס לאחר 28 ימים.
- חוזק בלחיצה: גדול מ-15 מגפ"ס לאחר 28 ימים.

